

Wymiary i wilgotność

1. Wilgotność drewna: 8%±2%2. Wymiary parkietu

- grubość: 22 mm
- szerokość: 60/70 mm
- długość: 240-500 mm

Jakość - uwagi ogólne

- Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczulek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1).
- Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).
- Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoj rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych.
- Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.
- Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klas Extra i Natur).
- Wszystkie wady nie ujęte w dalszym opisie lub występujące w większym zakresie dopuszczalne są na lewej stronie

Dopuszczalne wady drewna

Parkiet dębowy - Natur

(według klasy ○ - norma PN-EN 13226:2004)

- naturalna barwa drewna
- bez bieli
- sęki zdrowe, zrosnięte, do 8mm

Parkiet dębowy - Rustikal

(według klasy Δ - norma PN-EN 13226:2004)

- sęki zdrowe, zrosnięte, do 10mm
- sęki częściowo zrosnięte, nadpsute do 5 mm, nie skupione
- bez bieli
- nienaturalne przebarwienia
- pęknięcia powierzchniowe płytkie do 15mm długości
- pęknięcia czołowe pojedyncze do 5mm długości, przechodzące na płaszczyznę prawą, występujące sporadycznie.

Przechowywanie

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża.

Transport

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zastrzeżenie dotyczące reklamacji

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu. Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.