

## Wymiary i wilgotność

1. Wilgotność drewna: 8%±2%

2. Wymiary parkietu

- grubość: 22 mm
- szerokość: 60/70 mm
- długość: 240-500 mm
- Tolerancja wymiarowa ±0,2 mm

## Jakość - uwagi ogólne

- Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1).
  - Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).
  - Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoii rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych.
  - Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.
  - Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klas Extra i Natur).
  - Wszystkie wady nie ujęte w dalszym opisie lub występujące w większym zakresie dopuszczalne są na lewej stronie
- 
- pęknięcia powierzchniowe płytkie do 30mm długości
  - pęknięcia czołowe do 10mm długości
  - sęki zdrowe zrosnięte do 15mm,
  - sęki częściowo zrosnięte, nadpsute do 10mm, występujące pojedynczo
  - otwory po szkodnikach, małe, występujące sporadycznie.

## Przechowywanie

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża.

Transport

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

Zastrzeżenie dotyczące reklamacji

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu. Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.